

Труба із зшитого поліетилену

P180 - Збільшена товщина

/ Опис

Труба PE-Xa із зшитого поліетилену високої щільності, виготовлена відповідно до стандартів ISO 15875, AS 2492 та ASTM F876. З тришаровим кисневим бар'єром з EVOH згідно з DIN 4726. Підходить для наших фітінгів осьового пресування.

Сертифікат з ідентифікаційним кодом **AENOR 001/6649**.

Колір RAL 7046.



/ Переваги

- Придатний для питної води.
- Гнучкість та легкість монтажу.
- Стійкість до корозії.
- Стійкість до хімічних речовин.
- Висока стійкість до низьких температур.
- Зменшена вага.
- Стійкість до стирання.
- Низький коефіцієнт шорсткості.
- Відмінна теплова пам'ять.
- Низька теплопровідність.
- Відсутність відкладень.
- Висока стійкість до дифузії кисню.

/ Застосування

- Питна вода.
- Гаряча вода для побутових потреб.
- Радіаторне опалення.
- Підігрів підлоги та кондиціонування повітря.
- Промислове застосування.
- Харчова промисловість.
- Хімічна промисловість.
- Фармацевтична промисловість.
- Нафтохімічна промисловість

/ Асортимент продукції

Код	Розмір	Колір
88P180BO10094	16X2.2 100M	Срібний RAL 7046
88P180GW10094	20X2.8 100M	Срібний RAL 7046
88P180GX05094	25X3.5 50M	Срібний RAL 7046
88P180GY05094	32X4.4 50M	Срібний RAL 7046

Труба із зшитого поліетилену

P180 - Збільшена товщина

/ Фізичні характеристики

Характеристики	Одиниця виміру	16x2,2	20x2,8	25x3,5	32x4,4
Зовнішній діаметр	мм	16	20	25	32
Товщина труби	мм	2,2	2,8	3,5	4,4
Внутрішній діаметр	мм	11,6	14,4	18,0	23,2
Допуск зовнішнього діаметра	мм	+0,3			
Лінійне розширення	мм/м.К	0 020			

/ Теплові та механічні характеристики

Характеристики	Одиниця виміру	16x2,2	20x2,8	25x3,5	32x4,4
Теплопровідність	Вт/м·К	0 400			
Шорсткість	мм	0 007			
Максимальна температура	°C	95			
Мінімальна температура	°C	-40			
Максимальний тиск при 95°C	бар	10			
Дифузія кисню	мл/л · г.	<0,3			
Мінімальний радіус вигину	мм	80	100	125	160

/ Попередження

Зберігайте пробірку в оригінальній упаковці, уникаючи впливу сонячного випромінювання, яке може погіршити її якість.

Уникайте контакту/ударів із матеріалами, які можуть пошкодити трубу, як під час транспортування, так і під час монтажу.

Мінімальний ступінь кривизни під час монтажу не повинен бути менше ніж у 5 разів більший за зовнішній діаметр труби. Не використовуйте хімічні розчинники або подібні речовини під час встановлення труби.